

**MALERARBEIDER**

**Glanstall og fargekoder leiligheter**

- 1. Vegger leiligheter: Norsjø Inova 07, NCS 0502 - Y**
- 2. Tak leiligheter: Norsjø Bindoplast 03, NCS 0502 – Y**
- 3. Listverk: Norsjø Ready 40, NCS 0502 – Y**



Produktnr: 68970

## INOVA INTERIØR 7

INOVA INTERIØR 7 Er en matt interiør akrylmaling. Brukes på tak og vegger av bygningsplater, puss, betong, lettbetong etc. Inova 07 gir en porefri flate med god vaskbarhet. Den er meget godt egnet til bruk i rom med store krav til hygiene og vaskbarhet. Inova 07 er spesialmalingen for miljøstrie.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Smittende flater må først avbindes med Nordsjö Binder. Tidligere malte flater vaskes med Casco Grovrent blandet med vann i forhold 1:6 og skylles. Mattslipes med slipepapir ca nr 120 og avstøves.

#### Bruk:

Ved bruk av rull eller pensel, rull eller stryk "flere veier", men avslutt i en og samme retning i hvert røfte. Da blir flaten penere og mer ensartet.

NB! Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

### TEKNISKE DATA

Type	Akrylkopolymer
Glans	7 Matt
Densitet	1.35
Tørrestoff	36 %-volum
Diffusjonstett	0,30 ("Siporex-metoden")
Bruksdata	
Forbruk	6-8 m <sup>2</sup> /l
Påføringsmåter	Pensel, rull, sprøyte
Tørketider (Ved 23 °C, 50 % RH)	
Støvtørr	1/2 time
Overmalbar	2 timer
Brukstørr	1 time
Sikkerhetsdata	
Helsefare	-
YL-tall	-
YL-gruppe	-
Brannfareklasse	-
Øvrige data	
Farger	W0-Hvit, W2, Y11, Y16, R14, svart og fargeløs
Brekking	Tintorama
Tynner	Vann
Emballasje	1 - 2,5 - 10 liter
Fargeløs	0,95 - 2,25 - 9 liter, Y16 og svart ikke i 10 liter
Kjemisk resistens (Påvirket av væske i 24 timer)	

Soda 3 %	Ikke angrepet
Natronlut 3 %	Ikke angrepet
Fett	Ikke angrepet
(Vegetabilsk, animalsk og mineralsk)	

Nordsjøs produktdatablad er utgitt kun for et rådgivende formål. Verdiene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med f. eks påføringsmåter, temperatur etc.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon.

Brukeren er ansvarlig for at den seneste revideringen av dette dokumentet brukes. Kontroll kan gjøres på våre hjemmesider [www.nordsjo.no](http://www.nordsjo.no) eller ring Teknisk Avdeling på tlf 66 81 94 00.

---

Nordsjø. Akzo Nobel Dekorativ AS, Postboks 565, 1411 Kolbotn. Telefon: 66 81 94 00



Produktnr: 68970

## INOVA INTERIØR 7

INOVA INTERIØR 7 Er en matt interiør akrylmaling. Brukes på tak og vegger av bygningsplater, puss, betong, lettbetong etc. Inova 07 gir en porefri flate med god vaskbarhet. Den er meget godt egnet til bruk i rom med store krav til hygiene og vaskbarhet. Inova 07 er spesialmalingen for miljøstrie.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Smittende flater må først avbindes med Nordsjö Binder. Tidligere malte flater vaskes med Casco Grovrent blandet med vann i forhold 1:6 og skylles. Mattslipes med slipepapir ca nr 120 og avstøves.

#### Bruk:

Ved bruk av rull eller pensel, rull eller stryk "flere veier", men avslutt i en og samme retning i hvert røfte. Da blir flaten penere og mer ensartet.

NB! Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

### TEKNISKE DATA

Type	Akrylkopolymer
Glans	7 Matt
Densitet	1.35
Tørrstoff	36 %-volum
Diffusjonstett	0,30 ("Siporex-metoden")
Bruksdata	
Forbruk	6-8 m <sup>2</sup> /l
Påføringsmåter	Pensel, rull, sprøyte
Tørketider (Ved 23 °C, 50 % RH)	
Støvtørr	1/2 time
Overmalbar	2 timer
Brukstørr	1 time
Sikkerhetsdata	
Helsefare	-
YL-tall	-
YL-gruppe	-
Brannfareklasse	-
Øvrige data	
Farger	W0-Hvit, W2, Y11, Y16, R14, svart og fargeløs
Brekking	Tintorama
Tynner	Vann
Emballasje	1 - 2,5 - 10 liter
Fargeløs	0,95 - 2,25 - 9 liter, Y16 og svart ikke i 10 liter
Kjemisk resistens (Påvirket av væske i 24 timer)	



Produktnr: 50115

## BINDOPLAST 3

BINDOPLAST 3 er en matt interiør lateksmaling for vegger og tak av bygningsplater, puss, betong, lettbetong, glassfibervev etc. Bindoplast 03 gir en helmatt flate. Skal ikke brukes til grunning/preparering under tapet.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Smittende flater må først avbindes med Nordsjö Binder.

#### Bruk:

Ved bruk av rull eller pensel, rull eller stryk "flere veier", men avslutt i en og samme retning i hvert røfte. Da blir flaten penere og mer ensartet.

NB! Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

### TEKNISKE DATA

Type	PVA-kopolymer lateksmaling
Glans	3 Helmatt
Densitet	1.4
Tørrstoff	40 %-volum
Diffusjonstett	0,50 ("Siporex-metoden")
Bruksdata	
Forbruk	6-8 m <sup>2</sup> /l
Påføringsmåter	Pensel, rull, sprøyte
Tørketider (Ved 23 °C, 50 % RH)	
Støvtørr	Ca 1/2 time
Overmalbar	Ca 1/2 time
Brukstørr	Ca 1 time
Sikkerhetsdata	
Helsefare	-
YL-tall	-
YL-gruppe	-
Brannfareklasse	-
Øvrige data	
Farge	Hvit
Brekking	Tintorama
Tynner	Vann
Emballasje	1 - 2,5 - 10 - 200 liter
Lagring	Frostfritt
Kjemisk resistens (Påvirket av væske i 24 timer)	
Soda 3 %	Ikke angrepet

Natronlut 3 %	Ikke angrepet
Fett (Vegetabilsk, animalsk og mineralsk)	Ikke angrepet

Nordsjøs produktdatablad er utgitt kun for et rådgivende formål. Verdiene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med f. eks påføringsmåter, temperatur etc.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon.

Brukeren er ansvarlig for at den seneste revideringen av dette dokumentet brukes. Kontroll kan gjøres på våre hjemmesider [www.nordsjo.no](http://www.nordsjo.no) eller ring Teknisk Avdeling på tlf 66 81 94 00.

---

Nordsjö. Akzo Nobel Dekorativ AS, Postboks 565, 1411 Kolbotn. Telefon: 66·81 94 00


Produktnr: **37400**

## READY 40

READY 40 er en halvblank tiksotrop alkydmaling til bruk inne og ute. READY 40 brukes på listverk, dører, vinduer, skap, bygningsplater, jern samt gammel tørr puss.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler.

#### Bruk:

Bare kvister isoleres med kvistlakk. Grunnes med Heftgrunn eller Heftgrunn V tynnet ca 10 %. Ferdigmales med 1-2 strøk READY 40.

### TEKNISKE DATA

Type	Tiksotrop, alkydmaling
Glans	40 Halvblank
Densitet	1.15
Tørrstoff	48 %-volum
Bruksdata	
Forbruk	Ca 10 m <sup>2</sup> /l
Påføringsmåter	Pensel, rull, sprøyte
Tørketider (Ved 23 °C, 50 % RH)	
Støvtørr	3 timer
Overmalbar	8 timer
Brukstørr	8 timer
Sikkerhetsdata	
Helsefare	-
YL-tall	-
YL-gruppe	3
Brannfareklasse	Brannfarlig
Flammepunkt	38 °C
Øvrige data	
Farger	Hvit, W0, W2, W3, G9, R2, R8, Y1, Y2, Y6, Y7, Svart og Fargeløs
Brekking	Tintorama
Tynner	White Spirit
Emballasje	0,5 - 1 - 2,5 liter
Lagring	-
Kjemisk resistens (Påvirket av væske i 24 timer)	
Soda 3 %	Ikke angrepet
Natronlut 3 %	Sterkt angrepet
Fett (Vegetabilsk,	Ikke angrepet

animalsk og  
mineralsk)

Nordsjøs produktblad er utgitt kun for et rådgivende formål. Verdiene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med f. eks påføringsmåter, temperatur etc.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon.

Brukeren er ansvarlig for at den seneste revideringen av dette dokumentet brukes. Kontroll kan gjøres på våre hjemmesider [www.nordsjo.no](http://www.nordsjo.no) eller ring Teknisk Avdeling på tlf 66 81 94 00.

---

Nordsjö. Akzo Nobel Dekorativ AS, Postboks 565, 1411 Kolbotn. Telefon: 66 81 94 00



## Tvättråd för målade ytor

### Latex/akrylatfärg

Alkalliska eller neutrala rengöringsmedel rekommenderas.

Doseras efter leverantörens anvisningar.

Rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel (t.ex. alkoholer) skall ej användas.

Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen.

Använd mjuk borste eller svamp.

Eftersköj med rent vatten.

Beroende av olika färgers glans och tvättbarhet kan rengörbarheten variera.

### Silikatfärg ( på mineraliska underlag)

Tvätta med alkaliskt rengöringsmedel.

Använd mjuk borste eller svamp.

Undvik att polera ytan. Eftersköj med rent vatten.

### Olje- och alkydfärger

Neutrala (pH 6,5-7,5) eller svagt alkaliska (pH 7,5-9,0) rengöringsmedel rekommenderas.

Dosera efter leverantörens anvisningar.

Starkt alkaliska rengöringsmedel har matterande effekt och skall undvikas.

Förhöjd temperatur hos tvättvattnet påskyndar rengöringseffekten.

Använd svamp eller mjuk borste.

Eftersköj med rent vatten.

### 2-komp. Färger (epoxi, polyuretan etc.)

Tvätta med alkaliska rengöringsmedel

Använd borste eller högtryckstvätt.

Eftersköj med rent vatten.

### Tempera, Limfärg och invändig silikatfärg

Ovanstående produkter är ytkänsliga varför varsamhet vid tvättning bör iakttagas

Neutrala rengöringsmedel rekommenderas.

Använd extra mjuk borste eller svamp.

Undvik att polera ytan då glans och kulörskillnad lätt kan uppstå.

Eftersköj med rent vatten.